

PALORI

Technický List - D35

Certifikát číslo.: 22062502

Dodavatel: PALORI s.r.o.

Adresa: Bernolákova 37, Zlate Moravce 953 01, Slovensko

Kontakt: www.palori.sk

email: palori@palori.sk

PRODUKT: formovací silikon kondenzační tekutý, vytvrzující při pokojové teplotě

Názov produktu.: D35

Kód Produktu: 39100000

Datum testování: 2023

Charakteristika	Jednotka	Standard	Výslední hodnota
Barva		translucentní	translucentní
Viskozita	CPS	20000 ± 500	20000
Tvrдост	shore A	35±1	35
Pevnost v tahu	kgf/cm ²	46± 2	48
Pevnost roztrhnutí	kgf/cm	25± 1	25
Prodloužení do natržení	%	480 ± 50	490
Hmotn. poměr míchání	%	A:B = 100:2	A:B = 100:2
Objemová hustota	g/cm	1.07 - 1.09	1,08
Doba zpracování	min	5-20(25°C)	20
Doba odformování	hod	3 - 4	3,5
Smrštění	%	≤0.3	0,2
Testovací podmínky:	Teplota při testu		25 stupňů Celsia
	Relativní vlhkost		60%
Výsledek testu:	Testovaný produkt odpovídá výše uvedenému standardu		